


උපදෙස්




ලෙවල් කර ගත් මතුපිට හොඳින් පිස දමා දැවිලි, තෙල් සහ සිලර් ඉවත් කර තෙත් කරගන්න.



ජලය ලීටර් 7-8 ක් භාජනයට පුරවා ගන්න.



ඇසුරුමෙහි ඇති ටයිල් ඇඩෙසිව් ජලය සමඟ මිශ්‍ර කරගන්න.



මේ සඳහා මිශ්‍රණ යන්ත්‍රයක් භාවිත කිරීම වඩා සුදුසු ය.



හිරිදේශිත කටු හැන්දකින් (බිත්ති/බිම්) මතුපිට ටයිල් ඇඩෙසිව් අතුරා ගන්න.



ටයිල් කැටය අවම වශයෙන් මි.මි. 3ක පරතරයකින් සවි කරන්න.



රඳර් මිටියෙන් තට්ටු කර වය ලෙවල් කරගන්න.



කුස්තුර අතරින් උතුරා යන මැලියම් පිස දමන්න.



පැය 24ක් සවි වන්නට ඉඩතරින්න.



අවසානයට ස්විස්ටෙක් ග්‍රවුට්වලින් පුරවන්න.

COVERAGE PER BAG (25KG)

Floor and Wall Tiles	Coverage (sq. ft.)
600mm x 600mm and below	40 - 50 sq. ft.
Above 600mm x 600mm	30 - 35 sq. ft.
*Only for well-levelled surfaces	

RECOMMENDED TROWEL NOTCHES

Trowel Notch	1/4" (A) x 1/4" (B) 6mm (A) x 6mm (B)	1/4" (A) x 3/8" (B) 6mm (A) x 9mm (B)	1/2" (A) x 1/2" (B) 12mm (A) x 12mm (B)
Tile Size	Floor Tiles and Wall Tiles 400mm or less	Floor Tiles and Wall Tiles 400mm to 600mm	Marble, Granite and any Floor Tiles and Wall Tiles 600mm x 600mm and above

TECHNICAL ADVICE
උපකාරක සේවා අංකය

+94 33 4930590



ISO 9001 Certified Company

Manufactured and Distributed by:
SWISSTEK (CEYLON) PLC

No. 215, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka.
Telephone : 011 4526700
Fax : 011 2805461

FACTORY

No. 330, Belummahara, Imbulgoda.
Website : www.swisstekceylon.com



**TILE ADHESIVE
(MORTAR)**

අල්ලන්න
හොඳම කෙනා



**සහිත එකම
නිෂ්පාදනය**

අල්ට්‍රා ග්‍රිප් වයිට්

විශේෂිත පොලිමර් අන්තර්ගත සිමෙන්තිමය සංයෝගයක් වන අල්ට්‍රා ග්‍රිප් වයිට් වයිට් ඇඩෙසිව් වැඩ කිරීමේදී ඉතා පහසුය. මිශ්‍ර කිරීමෙන් පසුවත් වැඩ කාල සීමාවක් භාවිත කළ හැකි, ඉතා ඉහළ බන්ධන ශක්තියෙන් යුත් මෙය SLS 1375:2019 ට අනුකූල C2 කාණ්ඩයට අනුගත වයිට් ඇඩෙසිව් වර්ගයකි. නානකාමර, මුළුතැන්ගෙය, Rooftop, Swimming Pools සහ වතුර රඳන ස්ථාන සඳහා විශේෂයෙන්ම යෝග්‍ය වේ. Ceramic / Porcelain / Terracotta / Vitrified Porcelain / Granite / Marble / Mosaics වැනි වයිට් ඇඩ්‍රිමේද් වඩාත් පහසු හා යෝග්‍යම වයිට් ඇඩෙසිව් වර්ගයයි.



(Ultra Grip White - White in colour. Suitable for Marble Tiles and Glass Mosaics).



ඇතුළත සහ පිටත වයිට් ඇල්ලීම සඳහා නිර්දේශිතයි.



ගෙඩිම සහ බිත්ති මත වයිට් ඇල්ලීමට යෝග්‍ය වේ.



ඕනෑම වයිට් එකක් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



වයිට් මත වයිට් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



අලුත කැසු පොළව/පරණා පොළව වයිට් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



ජලය පමණක් මිශ්‍ර කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.



සුපර් ප්ලස්

විශේෂිත පොලිමර් අන්තර්ගත සිමෙන්තිමය සංයෝගයක් වන සුපර් ප්ලස් වයිට් ඇඩෙසිව් වැඩ කිරීමේදී ඉතා පහසුය. විශේෂ ව බන්ධන ශක්තියෙන් යුත් මෙය SLS 1375:2019 ට අනුකූල C2 කාණ්ඩයට අනුගත වයිට් ඇඩෙසිව් වර්ගයකි. නානකාමර, මුළුතැන්ගෙය සහ වතුර රඳන ස්ථාන සඳහා විශේෂයෙන්ම යෝග්‍ය වේ. Ceramic / Porcelain / Terracotta / Vitrified Porcelain / Granite / Marble වැනි වයිට් ඇඩ්‍රිමේද් වඩාත් පහසු හා යෝග්‍යම වයිට් ඇඩෙසිව් වර්ගයයි.



ඇතුළත සහ පිටත වයිට් ඇල්ලීම සඳහා නිර්දේශිතයි.



ගෙඩිම සහ බිත්ති මත වයිට් ඇල්ලීමට යෝග්‍ය වේ.



අලුත කැසු පොළව සහ පරණා පොළව (රළු කිරීමෙන් අනතුරුව) වයිට් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



වයිට් මත වයිට් ඇල්ලීම (රළු කිරීමෙන් අනතුරුව) කළ හැකිය.



Ceramic / Porcelain ඕනෑම වයිට් එකක්, Vitrified Porcelain 2 x 4 අඩු වයිට් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



ජලය පමණක් මිශ්‍ර කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.



සුපර්

විශේෂිත පොලිමර් අන්තර්ගත සිමෙන්තිමය සංයෝගයක් වන සුපර් වයිට් ඇඩෙසිව් වැඩ කිරීමේදී ඉතා පහසුය. විශේෂ ව බන්ධන ශක්තියෙන් යුත් මෙය SLS 1375:2019 ට අනුකූල C2 කාණ්ඩයට අනුගත වයිට් ඇඩෙසිව් වර්ගයකි. Ceramic / Porcelain / Terracotta සඳහා යෝග්‍ය වේ.



ඇතුළත වයිට් ඇල්ලීම සඳහා නිර්දේශිතයි.



ගෙඩිම වයිට් ඇල්ලීමට යෝග්‍ය වේ.



අලුත කැසු ගෙඩිම සඳහා යෝග්‍ය වේ.



ජලය පමණක් මිශ්‍ර කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.



ඕනෑම සෙරමික් වයිට්/පෝසිලේන් 2 x 2 සහ ඊට අඩු වයිට් ඇල්ලීම කළ හැකිය.



SPECIFICATIONS

TEST/UNIT	Standard Requirement as per ISO 13007-1:2010	Super Adhesive	Super Plus Adhesive	Ultra Grip Adhesive	Ultra Grip White Adhesive
Tensile adhesion strength at standard condition N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.5	1.3	1.6	1.2
Tensile adhesion strength at water immersion N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.3	1.1	1.2	1
Tensile adhesion strength at heat aging N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.1	1.1	1.2	1.1
Open Time Tensile adhesion strength (N/mm ²)					
After 05 min	≥0.5 N/mm ²	1.1	1.4	1.2	1
After 10 min	≥0.5 N/mm ²	0.7	1.1	1	0.9
After 20 min	≥0.5 N/mm ²	0.5	0.9	0.9	0.8
After 30 min	≥0.5 N/mm ²	N\A	N\A	0.6	0.8
Slip test (mm)	≤ 0.5mm	N\A	0.16	0.125	0.18
Category		C2	C2T	C2TE	C2TE