

ஆலோசனை



மட்டப்படுத்திய மேற்பரப்பைத் தூசு, எண்ணெய் மற்றும் சீலர் அற்றதாகச் சுத்தம் செய்து ஈரமாக்கவும்.



ஒரு வாளியை எடுத்து அதில் 7-8 லிட்டர் நீரை நிரப்பவும்.



பக்கெட்டிலுள்ள டைல் அடெசிவ் துறை நீரில் கலக்கவும்.



இதற்காகக் கலவைக் கருவி ஒன்றைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நன்று.




பரிந்துரைக்கப்பட்ட முட்கரண்டி மூலம் (சுவர்/தரை) மேற்பரப்பில் டைல் அடெசிவ்வை பூசுங்கள்.



டைல்களை ஒன்றிற்கொன்று குறைந்தபட்சம் 3 மி.மீ. இடைவெளிவிட்டுப் பதிக்கவும்.




றுபர் சுத்தியலினால் தட்டி டைலை மட்டப்படுத்தவும்.



இடைவெளிகள் ஊடாக வெளிப்பட்ட சாந்தை துடைத்துவிடவும்.



இறுகுவதற்கு 24 மணிநேரம் விட்டுவைக்கவும்.



இறுதியாக ஸ்பிஸ்டெக் கிரவுட் கொண்டு இடைவெளிகளை அடைக்கவும்.

COVERAGE PER BAG (25KG)

Floor and Wall Tiles	Coverage (sq. ft.)
600mm x 600mm and below	40 - 50 sq. ft.
Above 600mm x 600mm	30 - 35 sq. ft.
*Only for well-levelled surfaces	

RECOMMENDED TROWEL NOTCHES

Trowel Notch	1/4" (A) x 1/4" (B) 6mm (A) x 6mm (B)	1/4" (A) x 3/8" (B) 6mm (A) x 9mm (B)	1/2" (A) x 1/2" (B) 12mm (A) x 12mm (B)
Tile Size	Floor Tiles and Wall Tiles 400mm or less	Floor Tiles and Wall Tiles 400mm to 600mm	Marble, Granite and any Floor Tiles and Wall Tiles 600mm x 600mm and above

TECHNICAL ADVICE
தொழில்நுட்ப ஆலோசனை

+94 33 4930590



ISO 9001 Certified Company

Manufactured and Distributed by:
SWISSTEK (CEYLON) PLC

No. 215, Nawala Road, Narahenpita, Colombo 05, Sri Lanka.
Telephone : 011 4526700
Fax : 011 2805461

FACTORY

No. 330, Belummahara, Imbulgoda.
Website : www.swisstekceylon.com

SWISSTEK

TILE ADHESIVE (MORTAR)

டைல் பிடிக்க மிகச் சிறந்தது



பெற்ற ஒரேயொரு பிரான்ட்

அல்ட்ரா கிறிப் வைட்

விசேட பொலிமர் அடங்கிய சீமெந்து சேர்வையான அல்ட்ரா கிறிப் டைல் அடெசிவ் வேலை செய்வதற்கு மிகவும் இலகுவானது. கலவை செய்த பின்பும் நீண்ட நேரத்திற்கு வைத்திருந்து பாவிக்க முடியும். மிகவும் சிறந்த பிணைப்புத் திறன் கொண்ட இது SLS 1375:2019க்கு அனுசூலமான C2 பிரிவுக்கு அமைவான டைல் அடெசிவ் வகையாகும். குளியலறை, சமையலறை, Rooftop, Swimming Pools மற்றும் நீர் தேங்கி நிற்கும் இடங்களுக்கு விசேடமாக உகந்தது. Ceramic/ Porcelain/ Terracotta/ Vitrified Porcelain/ Granite/ Marble/ Mosaics போன்ற டைல்களை பதிப்பதற்கு மிகவும் இலகுவான மற்றும் சிறந்த அடெசிவ் வகையாகும்.

அல்ட்ரா கிறிப்

சுப்பர் பிளஸ்

விசேட பொலிமர் அடங்கிய சீமெந்து சேர்வையான அல்ட்ரா கிறிப் டைல் அடெசிவ் வேலை செய்வதற்கு மிகவும் இலகுவானது. மிகவும் சிறந்த பிணைப்புத் திறன் கொண்ட இது SLS 1375:2019க்கு அனுசூலமான C2 பிரிவுக்கு அமைவான டைல் அடெசிவ் வகையாகும். குளியலறை, சமையலறை, Rooftop, Swimming Pools மற்றும் நீர் தேங்கி நிற்கும் இடங்களுக்கு விசேடமாக உகந்தது. Ceramic/ Porcelain/ Terracotta/ Vitrified Porcelain/ Granite/ Marble/ Mosaics போன்ற டைல்களை பதிப்பதற்கு மிகவும் இலகுவான மற்றும் சிறந்த அடெசிவ் வகையாகும்.



(Ultra Grip White - White in colour. Suitable for Marble Tiles and Glass Mosaics).

			
உட்புற மற்றும் வெளிப்புற டைல் பதிக்கும் வேலைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.	வீட்டுத் தரைகள் மற்றும் சுவர்களில் டைல் பதிப்பதற்கு உகந்தது	எந்த வகையான டைல்களையும் பதிக்க முடியும்	டைலின் மீது டைலை பதிக்கவும் முடியும்
			
புதிய தரை/பழைய தரை இரண்டிலும் டைல் பதிக்க உகந்தது	நீர் மட்டும் கலந்தால் போதுமானது		



	
உட்புற மற்றும் வெளிப்புற டைல் பதிக்கும் வேலைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.	வீட்டுத் தரைகளில் மற்றும் சுவர்களில் டைல் பதிப்பதற்கு உகந்தது
	
புதிய தரை/பழைய தரை (சிப் செய்த பின்) இரண்டிலும் டைல் பதிக்க உகந்தது	புழைய டைல் தரை மீது (சிப் செய்த பின்) புதிய டைல்களை பதிக்க முடியும்
	
எந்தவொரு Ceramic/ Porcelain டைலையும் 2x4 க்கு குறைந்த Vitrified Porcelain டைலையும் பதிக்க முடியும்	நீர் கலந்தால் மாதத்திரம் போதுமானது

சுப்பர்

விசேட பொலிமர் அடங்கிய சீமெந்து சேர்வையான சுப்பர் டைல் அடெசிவ் வேலை செய்வதற்கு மிகவும் இலகுவானது. மிகவும் சிறந்த பிணைப்புத் திறன் கொண்ட இது SLS 1375:2019க்கு அனுசூலமான C2 பிரிவுக்கு அமைவான டைல் அடெசிவ் வகையாகும். Ceramic/ Porcelain/ Granite/ Marble/ Mosaics போன்ற டைல்களை பதிப்பதற்கு மிகவும் இலகுவான மற்றும் சிறந்த அடெசிவ் வகையாகும்.



	
உட்புறத்தில் டைல் பதிப்பதற்குப் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது	வீட்டுத் தரைக்கு டைல் பதிக்க உகந்தது
	
புதிய தரை/பழைய தரை இரண்டிலும் டைல் பதிக்க உகந்தது	நீர் மட்டும் கலந்தால் போதுமானது
	
எந்தவொரு செரமிக் டைலையும் 2x2 மற்றும் அதற்குக் குறைந்த போர்செலின் டைலையும் பதிக்க முடியும்	

SPECIFICATIONS

TEST/UNIT	Standard Requirement as per ISO 13007-1:2010	Super Adhesive	Super Plus Adhesive	Ultra Grip Adhesive	Ultra Grip White Adhesive
Tensile adhesion strength at standard condition N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.5	1.3	1.6	1.2
Tensile adhesion strength at water immersion N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.3	1.1	1.2	1
Tensile adhesion strength at heat aging N/mm ²	≥0.5 N/mm ² for C1 and ≥10 N/mm ² for C2	1.1	1.1	1.2	1.1
Open Time Tensile adhesion strength (N/mm ²)					
After 05 min	≥0.5 N/mm ²	1.1	1.4	1.2	1
After 10 min	≥0.5 N/mm ²	0.7	1.1	1	0.9
After 20 min	≥0.5 N/mm ²	0.5	0.9	0.9	0.8
After 30 min	≥0.5 N/mm ²	N\A	N\A	0.6	0.8
Slip test (mm)	≤ 0.5mm	N\A	0.16	0.125	0.18
Category		C2	C2T	C2TE	C2TE