










# SWISSTEK®

## SILICONE ALL PURPOSE

ஒப்பற்ற சீலன்ட் தீர்வு

தயாரிப்பின் உள்ளம்சங்கள்

-  உயர் பூச்சு வலிமை
-  சிறந்த பசைத்தன்மை
-  தொங்கும் தன்மை அற்றது
-  நீர்க்கசிவு அற்றது
-  துர்மணம் அற்றது
-  அமிலத்தன்மை இல்லாதது
-  நிறம் மாறுபடாதது
-  ± 25% இணைப்பு ஆற்றல் கொண்டது
-  மோல்ட் மற்றும் மஞ்சளடைவதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு

வண்ணங்கள்

CLEAR

WHITE

BLACK





## பூச்சு வழிகாட்டல்கள்

- மேற்பரப்புகள் தூய்மையாகவும் உலர்ந்ததாகவும் இருத்தல் வேண்டும். துப்பரவாக்க வேண்டியிருந்தால், எண்ணெய்த் தன்மை இல்லாத சோல்வன்டை பயன்படுத்தி, நன்கு உலர்த்திக் கொள்ளவும்
- பக்கவாட்டாக தேவையான அளவு நுனிக் குழாயை வெட்டிக் கொள்ளவும்
- சிலிக்கன் பூசும் சாதனத்தினூடாக, சீலன்டை அழுத்தி நுனிக் குழாயினூடாக சிலிக்கனை பூசவும்
- சீலன்ட் 10 நிமிடங்களினுள் படிந்துவிடும் என்பதால் உடனடியான சீராக்கப்பட வேண்டும் என்பதுடன் 24 மணி நேரத்தினுள் காய்ந்துவிடும்

## பயன்படுத்தும் பகுதிகள்

- குளியலறை/சமையலறை
- அலுமினிய கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்
- தொழிற்துறைசார் பாவனைகள்
- கண்ணாடி மற்றும் கல்வைப்பு கேர்டின் சுவர்
- உள்ளக மற்றும் வெளியக அலங்காரம்

## தொழில்நுட்ப தகவல்கள்

Density	1.3 g/ml
Flow/Sag	Nil
Curing rate (23°C/50% RH)	3mm/24 hours
Tensile strength	≥ 2.0 N/mm <sup>2</sup>

## பூசும் மேற்பரப்பு (300 மி.லீ.க்கான நேரியல் மீற்றர்கள்)

WIDTH IN MM		2	3	7	10	12	16	19	25
DEPTH IN MM	2	71.5m	57.0m	20.0m	14.0m	11.5m	8.5m	7.6m	5.5m
	3	-	31.5m	13m	19.5m	7.5m	5.5m	4.5m	3.5m
	5	-	-	8.0m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	1.5m
	7	-	-	5.5m	3.5m	3.0m	2.0m	1.5m	1.0m

ஆயுள் காலம்: அறை வெப்பநிலையில் சீல் செய்யப்பட்ட நிலையில் 15 மாதங்கள்



**SWISSTEK (CEYLON) PLC**

இல. 215, நாவல வீதி,  
நாராஹேன்பிட, கொழும்பு 05.  
Tel: 011 452 6700 Fax: 011 280 5461

தொழிற்சாலை இல. 330, பெலும்மஹர,  
இம்புல்கொட Web: [www.swisstekceylon.com](http://www.swisstekceylon.com)

☎ +94 33 493 0590